

## DATENBLATT

# Quarzsand RK I 0/4

Quarzsand RK I 0/4 ist ein durch moderne Aufbereitungstechnologie hergestellter natürlicher Rohstoff. Die laufende Eigen- und Fremdüberwachung nach vorgeschriebenen Verfahrensanweisungen garantiert eine hohe und gleichmäßige Qualität.

### Produktbeschreibung

Bergfreier mineralischer Rohstoff: Quarzsand (>80% SiO<sub>2</sub>)

Prüfplan: gemäß ÖNORM EN 12620

Lieferform: lose, feucht, autoverladen

Kornverteilung: siehe Grafik

Körnung: 0/4 mm

Schüttgewicht: ca. 1,60 t/m<sup>3</sup> Dichte: ca. 2,63 t/m<sup>3</sup>

löslicher Kalkanteil (CaCO<sub>3</sub>): <0,5 M.-%

CE-Kennzeichnung: gemäß ÖNORM EN12620

### Hauptanwendungsbereiche

- Herstellung von Beton gemäß ÖNORM B 4710-1:2007 außer XM-Klassen
- Estrichsand, Putzsand
- Reitplätze
- Rasentragschichten

